

PALMAKO VÄRVIMINE - AIATOOTED



Värvitud tooted kuivamiskambris

Oleme investeerinud tänapäevasesse värvimistehnoloogiasse, mis võimaldab värvida väiksemaid tooteid nagu aiapaneelid, postid ja aiamööbel. Värvime tooteid valgeks ja halliks, kasutades moodsat *flow-coat* tehnoloogiat vihmutuskambri meetodil. Värvimiskambri niisutussüsteem aitab tagada värvimiseks sobivat keskkonda. Pärast värvimist kuivavad detailid 30 m pikkuses kuivatuskambris, mis tagab kuivamisprotsessi kontrollitavuse.

Tooted pakitakse peale kuivamist termokahanevasse kilesse, mis kaitseb tooteid kuni lõpptarbijani jõudmiseni nii tolmu, pori ja niiskuse kui ka transpordi ja ladustamise käigus tekkida võivate mehaaniliste kahjustuste eest.



Aiapaneelid termokahanevas kiles

KRUNTIMINE

Puit on vastuvõtlik putukakahjustustele, niiskusele ja seenhaigustele ning vajab toote eluea pikendamiseks kaitset. Enne kahe kihi värviga katmist, krundime oma tooted vesialuselise kruntvärviga.

RUBBOL KRUNTVÄRV VÄLISTINGIMUSTESSE

Puidu eluea pikendamiseks krundime oma tooted enne värvimist Rubbol vesialuselise välistingimustesse sobiva kruntvärviga. See nakkub tugevalt töötlemata puidule, imbub hästi aluspinda ja tagab nii korraliku niiskuskindluse. Kruntvärv sisaldab hallituse ja sine vastaseid lisandeid.

RUBBOL FASSAADIVÄRV

Meie tooted on värvitud Rubboli fassaadivärviga, mis annab puidule poolmati, elastse, vett ja mustust hüljava ilmastikukindla kaitsekihi. Värv nakkub hästi aluspinnaga, on vähese lõhnaga ja kuivab kiiresti. Värvime oma tooted kahe kihi valge või halli värviga, et anda sellele lisakaitse ja elegantne välimus.



Valgeks värvitud (RAL 9016) toote pind



Halliks värvitud (RAL 7016) toote pind

VÄRVITUD PINNA VÄLIMUS

Puit, millest me oma tooteid valmistame, on eriilmeline looduslik materjal. Värvitud puidu välimust mõjutavad paljud tegurid, nende hulgas viis, kuidas toode värvimise ajal ripub, milliseid kinnitusvahendeid riputamiseks kasutatakse, värvi voolavus, puidu enda tekstuur jms.

Värvitud tootel võivad olla enne värvimist toote külge pandud siltidest jäänud klambripüstoli jäljed. Selleks, et värvida tooteid kõigist külgedest korraga, ripuvad tooted värviliinil riputusaasade abil, millest jäävad toodetele väikesed augud.



Klambripüstoli jäljed



Riputusaasadest jäänud väikesed augud

Valmistame aiasolemise rõõmu

Palmako
LEMEKS GROUP

Pärast värvimist valgub üleliigne värv tootelt alla ja võib jätta alumisele küljele nähtavaid tilkasid. Neid kuivanud värvitilku on lihtne noaga eemaldada.



Värvitilgad



Kuna puidu pind on reljeefne, toob värvimine ebatasasused rohkem esile. Üks levinumaid puidudefekte on oksakohad, mis on pärast värvimist rohkem nähtavad.



Oksakohad



Puidu ebaühtlane pind

Meie toodete keerukuse, nurkade ja mitmetahulisuse tõttu võib juhtuda, et värv ei jõua igasse nurka, näiteks riputuskonksudest tekkinud väikestesse aukudesse.

Temperatuuri ja niiskuse mõjul võivad puidus toimuda muutused, mis mõjutavad juba värvitud pinda. Värvitud pinna all võib vaik jooksmata hakata, mis muutub läbi värvipinna nähtavaks või lööb värvi sisse praod. Hooldamiseks järgige allpool toodud soovitusi. Mõned meie värvitud tooted on juba kokku pandud ja kasutusvalmis. Kokku panemata toodete puhul on ka sooned ja tapikohad värviga kaetud ning paigaldus võib olla tavapärasest raskem.

Pärast paigaldamist puutuvad värvitud tooted kokku erinevate ilmastikutingimustega nagu tuul, vihm, päike jne. Ilmastikutingimustest tekkivad värvitud toodete väikesed toonierinevused ei ole defektid.



Värv ei jõua kõigisse nurkadesse



Vaik võib jooksmata hakata

Kõik selles dokumendis mainitud eripärad (klambripüstoli jäljed, riputuskonksude augud, värvitilgad, oksakohad, ebaühtlane pind, ilma värvita nurgad, nähtavad vaigupesad, värvi täis sooned, väikesed toonierinevused) ei kuulu reklameerimisele.

HOOLDUS

- Kontrollige värvkatte seisukorda iga kuue kuu tagant.
- Puhastage värvitud puitpinda vähemalt kord kahe aasta jooksul seebivee või neutraalse puhastusainega, et eemaldada mustus ja hallitus.
- Teostage kohtparandused väiksematele kahjustustele, nagu värvi koorumine, vaigu eritumine või toonimuutused. Toonierinevuste vältimiseks võib vajalikuks osutuda kogu toote üle värvimine.
- Lõikepinnad tuleb värvida vähemalt kolme kihi värviga.
- Kui värv koorub puidu mahumuutuste, pragude tekkimise või vaigu eritumise tõttu:
 1. puhastage pind kuni puhta puiduni kaabitsa või kapronharjaga.
 2. eemaldage tolm ja kruntige pind biotsiidse immutuskruundiga.
 3. viimistlege 1-2 kihis vastavalt vajadusele, järgides värvitootja juhiseid



Detaili värvi täis soon