

PALMAKON TEHTAALLA MAALATUT PIHARAKENNUKSET

Tarjoamme uuden maalausteknologiamme ansiosta piharakennuksia, joiden ulkopinnat on maalattu ennalta määritellyillä väriyhdistelmillä. Jokaisessa rakennuksessa on pääväri ja korostusväri, mikä takaa tasapainoisen ja kestävänn lopputuloksen. Ulkopuoli on maalattu, mutta sisäpuoli on käsittelemätön, joten voit muokata sitä eri värillä tai säilyttää puun luonnollisen ulkonäön suojaavan pintakäsittelyn avulla.

Jotta vältetään vääntymiseltä, kupruilulta ja kosteusvaurioilta sekä käsittelemättömässä sisätilassa että käsitellyssä ulkopinnassa, on erittäin suositeltavaa käsitellä myös piharakennuksen sisätila.



Pihamökin osien pintakäsittelyssä käytetään ruiskutusmenetelmää, joka on tehokas ja laajalti käytetty erilaisten tuotteiden korkealaatuinen pintakäsittelytekniikka. Maalattava pinta karhennetaan ennen maalausta paremman tartunnan ja pintakäsittelyn laadun varmistamiseksi. Maalausprosessin aikana kuljettimella liikkuvat talon osat pinnoitetaan automaattisesti tasaisella ruiskumaalikerroksella. Tämän jälkeen maalatut osat ohjataan erityiseen kuivauskammioon. Maalaus- ja kuivausvaiheen jälkeen kaikki osat pakataan säänkestäviin pakkauksiin. Kerrokset erotetaan toisistaan ohuella muovikalvolla. Talopakkaus sisältää korjausmaalia: 0,5 L päävärin maalia ja 0,5 L korostusvärin maalia (jos valittu).

SIKKENS RUBBOL FACADE SPECIAL

Käytämme tehtaalla maalatuissa piharakennuksissamme laadukasta, puupinnoille tarkoitettua vesiohenteista Sikkens Rubbol Facade Special -maalia. Se antaa erinomaisen sääsuojan, UV-kestävyyden ja pitkäkestoisen värin, joka pitää piharakennuksen upeana vuosia.



	Tuotekoodi	Kuvaus
	PNT7042A*	vaaleanharmaa + antrasiitti (RAL7042 + RAL7016)
	PNT7012A*	tummanharmaa + antrasiitti (RAL7012 + RAL7016)
	PNT9016A*	valkoinen + antrasiitti (RAL9016 + RAL7016)
	PNT7042W*	vaaleanharmaa + valkoinen (RAL7042 + RAL9016)
	PNT7012W*	tummanharmaa + valkoinen (RAL7012 + RAL9016)
	PNT9016W*	valkoinen + valkoinen (RAL9016 + RAL9016)
	PNT7042H*	vaaleanharmaa + vaaleanharmaa (RAL7042 + RAL7042)
	PNT7012G*	tummanharmaa + tummanharmaa (RAL7012 + RAL7012)

VÄRIT

Tuotteesta riippuen kussakin piharakennuksessa on valittavana useita erityisiä väriyhdistelmiä. Määritely kiiltoaste on 25–35, mutta se voi vaihdella esimerkiksi pinnan imukyvyn, kerrospaksuuden, levitysmenetelmän ja muiden olosuhteiden mukaan. Pääväri on esitetty vasemmalla ja korostusväri oikealla.

*Asteriski on maalireseptin muutosnumeron paikanmerkki, joka määrittää, mitkä tuotteen osat maalataan.

Tuomme iloa pihallesi

Palmako
LEMEKS GROUP

KUVAUS PIHARAKENNUSTEN MAALAAMISESTA

	Modernit kulmaliitokselliset piharakennukset, elementtitalot	Alppimajatyyliset hirsimökit	Katokset	Pilari-palkkirakenne, ovet ja ikkunat
Seinähirret/-elementit	Ulkopinnat maalattu	Ulkopinnat maalattu		
Hirsien päät		Kaikki pinnat maalattu		
Ovet ja ikkunat	Kaikki pinnat maalattu	Kaikki pinnat maalattu		
Ulkolaudat	Kaikki pinnat maalattu	Kaikki pinnat maalattu	Kaikki pinnat maalattu	
Lattialaudat	Luonnollinen	Luonnollinen		
Kattolaudat	Luonnollinen	Luonnollinen	Luonnollinen	
Kattotuolit, katto-orret	Luonnollinen	Luonnollinen	Luonnollinen	
Sisäyksityiskohdat	Luonnollinen	Luonnollinen		
Perustuspalkit	Käsittely ruskeaksi	Käsittely ruskeaksi		Käsittely ruskeaksi
Takaseinä			Kaikki pinnat maalattu	
Pilarit			Kaikki pinnat maalattu	
Etu- ja takapaarre			Kaikki pinnat maalattu	
Ritiläseinä			Kaikki pinnat maalattu	
Keskipaarteet			Luonnollinen	
Kaikki puiset yksityiskohdat				Kaikki pinnat maalattu



PNT7042A2



PNT7012A1



PNT7042A1



PNT7042W1



PNT7012A2



PNT9016W5



PNT9016W2



PNT7012G5



PNT7012G6



PNT7042H6

Tärkeää! Koska seinähirret on pintakäsittely vain toiselta puolelta, mökki on asennettava kuvan osoittamalla tavalla, eikä peilikuvassa. Noudata ohjeita huolellisesti varmistaaksesi parhaan istuvuuden.

VÄRISÄVYN TARKKUUS

Todellinen värisävy voi poiketa tuoteluetteloissa ja muissa sähköisissä esityksissä näytetystä, mikä johtuu painotekniikasta ja näytöistä.

MAALATTUJEN KOMPONENTTIEN KÄSITTELYOHJEET

- Mekaanisten vaurioiden ja maalikerroksen vaurioitumisen välttämiseksi pakkausta ja komponentteja on käsiteltävä huolellisesti.
- Komponentit on aina asetettava pehmeälle ja naarmuttamattomalle pinnalle.

HUOLTO

- Tarkista maalipinnan kunto kuuden kuukauden välein.
- Puhdista maalattu puupinta vähintään joka toinen vuosi saippuavedellä tai neutraalilla puhdistusaineella lian ja homeen poistamiseksi.
- Pienet vauriot, kuten maalin irtoaminen, pihkan tihkuminen tai värimuutokset, korjataan. Värieröjen välttämiseksi voi olla tarpeen maalata koko tuote uudelleen.
- Jos maali hilseilee puun tilavuuden muutosten, halkeilun tai pihkan tihkumisen vuoksi, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

1. Puhdista pinta puhtaaseen puuhun asti kaapimella tai nailonharjalla.
2. Poista pöly ja pohjakäsittely pinta biosidisella pohjustepuunsuojalla.
3. Levitä pintamaalia 1–2 kerrosta tarpeen mukaan maalivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

ILMANVAIHTO

Valmiissa talossa on tärkeää varmistaa jatkuva ilmanvaihto. Huoneeseen, jossa ei ole asianmukaista ilmanvaihtoa, voi kertyä ylimääräistä kosteutta, joka voi vaurioittaa puu- ja maalipinnoitetta. Tuuletusritilöiden lisääminen on yksinkertaisin ja tehokkain ratkaisu ylimääräisen kosteuden estämiseksi.



Seinähirret maalattu ulkopuolelta, luonnonväriset sisäpuolelta



Maalatut seinähirret